

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES GRANULES BOIS AVEC LES 2 NORMES REFERENCES EUROPEENNES

Caractéristiques	Unités	EO2 Produit distribué	PIVETEAU Produit distribué	Norme DIN PLUS	Norme EN PLUS
Résineux	%	100	100	100	100
Diamètre	mm	6	6	6	4 à 10
Longueur	mm	10 < 80% < 30 100% < 45	< 30	80% < 30 100 % < 45	< 30
Densité réelle	kg/dm ³	> 1.12	1.22	> 1.12	> 1.12
Masse volumique	kg/dm ³	650 < mv < 700	670	pas d'exigence	650 < mv < 740
Taux d'humidité	%	< 8	6.2	< 10	< 10
Taux de cendre	%	< 0.5	0.2	< 0.5	< 0.5
Pouvoir Calorifique	kwh/kg	> 5	5	> 5	4.9 < PCI < 5.4
Taux de poussière	%	< 1	0.5	pas d'exigence	< 1
Durabilité	%		98.5		> 97.7
Adjuvants	%	0	0		< 2
Abrasion	%	< 2.3		< 2.3	

